

# MAJIC WATER SEALER

**ZEWNETRZNY PRZEZROCZYSTY IMPREGNAT WODNY 8 - 0165**

## Water Sealer 8-0165



Typ produktu: **Water Sealer 8-0165** jest impregnatem na bazie specjalnych żywic akrylowych do stosowania zewnętrznego.

Zakres zastosowania: Przezroczysty, matowy impregnat **Water Sealer 8-0165** stosuje się do malowania wszystkich chłonnych powierzchni z cegły, betonu, tynku, kostki brukowej a także elementów drewnianych: desek tarasowych, balustrad, altanek, mebli ogrodowych, płotów itp..

Specyficzne właściwości: Impregnat **Water Sealer 8-0165** jest trwały, odporny na zużycie i warunki pogodowe. Zapewnia mocną wodoodporną ochronę. Chroni i zabezpiecza przed zniszczeniami powodowanymi przez wodę blokując przedostawanie się jej przez powierzchnię impregnowaną. Daje skuteczną ochronę przed wilgocią - nasiąkaniem lub obkurczaniem.

### DANE TECHNICZNE : \*\*\*\*

Kolor: przezroczysty

Czas schnięcia: ok\$4-24 godz\$ do ponownego malowania  
4# godz\$ do u6ytku

Opakowania: , ,2#10 )# ,1l

Połysek: matowy

Wydażność: ok\$ 2-4m4 z litra w zależności od porowatości i struktury powierzchni

Lepkość! )-- )1 sekund, 'ahn &2

Spoiwo: emulsje akrylowe

Przechowywanie: w temperaturze pokojowej

Rozcieńczalnik: 7oda

Punkt zapłonu: 1, , , \*+

Grubość powłoki: mokra - 0,0- 9 0, ) mm  
sucha 9 0,00 9 0,0) mm

Substancje lotne: wagowo!2-0 g:l

### PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI:

Powierzchnia powinna być czysta, sucha, wolna od kurzu, oleju, pleśni, tłuszczu, brudu i luźnej zaprawy. Przed malowaniem całości należy zrobić próbę na małej powierzchni w celu sprawdzenia czy Water Sealer 8-0165 nie powoduje przesiąkania kolorów na białych ceglach, sztukaterii lub tynkach. Zalecane jest użycie wypełniacza powierzchni na bardzo porowate bloczki/cegły z popiołu lub żużlu.

### MALOWANIE:

Sposób nanoszenia: Pędzlem, wałkiem, metodą natryskową. niskociśnieniową

**Stosowanie:** Dobrze wymieszać przed użyciem oraz okazjonalnie w trakcie malowania. Zrobić próbę przed przystąpieniem do malowania całości powierzchni. Powtórne malowanie po 4 - 24 godzinach. Unikać malowania nagrzaných powierzchni (w pełnym słońcu). Temperatura powierzchni i powietrza powinna wynosić co najmniej 10°C. Zalecane są dwie warstwy impregnatu na powierzchniach które nie będą już później malowane. Dopuszcza się impregnowanie wcześniej malowanych powierzchni jeśli są wystarczająco chłonne. Należy odczekać 48 godz. przed wejściem/wjazdem na powierzchnię impregnowaną.

**Czyszczenie:** Narzędzia myć po zakończeniu pracy w wodzie.

**Środki ostrożności:** Przed użyciem zapoznać się z opisem umieszczonym na opakowaniu.

Farba spełnia najsurowsze normy Amerykańskie.  
Nie stwarza zagrożeń dla zdrowia człowieka i dla środowiska przy prawidłowym użytkowaniu.  
Dodatkowe informacje o produkcie znajdują się w Karcie Charakterystyki produktu.